



GRASPOINTNER  
Sustainable innovation.



# BG-dichtingsysteem – te gebruiken voor goten met dichtingsvoeg

Afwateringssystemen

# BG-dichtingsysteem

Toepasbaar voor goten met een dichtingsvoeg.



## BG-afdichtkit standaard

- voor traditionele toepassingen – bijv. parkeerplaatsen

## Materiaalbeschrijving:

### 1-component, polyurethaan blijvend elastische voegkit

- Uithardtijd 24 u/ 2 – 3 mm
- Temperatuurbestendigheid -40°C tot +70°C
- Verwerkingstemperatuur +5°C tot +40°C

### 1-component PRIMER

- Verwerkingstemperatuur +5°C tot +40°C

## Verwerkingsrichtlijnen

### Algemeen:

Vanwege het risico op vervuiling van de dichtingsvoegen tijdens de bouwwerkzaamheden wordt dichting onmiddellijk na installatie van de afwateringsgoten aanbevolen. De dichtingsvoegen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

#### 1 Schoonmaken van de voeg

uitblazen met een compressor of handpomp.  
De dichtingsvoegen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

#### 2 Scheidingsband inleggen (breedte 9 mm)

om hechting aan 3 zijden tegen te gaan.

*\* Bij BG-FILCOTEN<sup>®</sup> light- en tec-goten is geen scheidingsband nodig dankzij het geoptimaliseerde voegontwerp.*

#### 3 Aanbrengen PRIMER met een kwast

primer moet voor verdere verwerking drogen.  
OPGELET: De primer heeft een afluchttijd van minimaal 30 minuten resp. maximaal 6 uur.

#### 4 Aanbrengen blijvend elastische afdichtkit

met speciaal kitpistool 450 ml – 600 ml.  
De afdichtkit met geschikte spatel gladstrijken.

### Hoeveelheidsbepaling:

Download de excel-tabel voor hoeveelheidsbepaling op: [www.say.bg/dicht](http://www.say.bg/dicht)