



GRASPOINTNER  
Sustainable innovation.



BG-Tesniaca hmota – pre použitie  
pri žľaboch s tesniacou drážkou

Odvodňovacie žľaby



# BG-Tesniaca hmota

Používa sa pri žľaboch s tesniacou drážkou.



## BG Tesniaca hmota štandard

- pre obvyklú oblasť použitia napr. parkoviská

## Popis materiálu:

### Jednozložkový polymér, trvalo elastická hmota

- doba tuhnutia 24 h / 2 – 3 mm
- teplotná stálosť -40 stupňov +70 stupňov
- spracovateľnosť od +5 stupňov do +40 stupňov

### Jednozložkový PRIMER

- spracovateľnosť od +5 stupňov do +40 stupňov

## Pokyny pre aplikáciu

### Všeobecne:

Z dôvodu nebezpečia znečistenia žľabu pri zabudovaní, je dobré ak tesniacu hmotu aplikujete hneď po uložení odvodňovacích žľabov. Bezpečnostné štrbiny medzi žľabmi musia byť čisté, suché, odmastené a zbavené prachu.

### 1 Čistenie štrbiny

Vyfúkať kompresorom alebo ručnou pumpou.

Tesniace drážky medzi žľabmi musia byť čisté, suché, odmastené a zbavené prachu.

### 2 Zavedenie deliaceho pásika (šírka 9 mm)

aby by sme sa vyhli trojitému centrovaniu

*\* Bei BG-FILCOTEN® žľaby light a tec majú optimalizovanú drážku.*

*Nie je potrebné používať vymedzovací pásik.*

### 3 Zavedenie PRIMERu pomocou štetca.

Pri nasledujúcej aplikácii Primeru musí byť predchádzajúca vrstva suchá.

**POZOR!** Primer má odvetraciu dobu najmenej 30 minút, max. 6 hodín.

### 4 Zavedenie trvale-elastického tmelu

Pomocou karušovej pištole 450 ml – 600 ml.

Aplikuje sa vhodnou špachtľou a začistí sa dohľadka.

### Výpočet spotreby:

Tabuľka na stiahnutie: [www.say.bg/dicht.xls](http://www.say.bg/dicht.xls)